




Термотрансферная плёнка NOVA-FLEX 1900 HOLOGRAPHIC


Голографическая серия 1900 состоит из очень тонких полиэфирных плёнок, которые имеют глянцевый голографический эффект. Может использоваться на всех типах режущих плоттеров




30
Серебро




20
Золото




15
Оранжевый




62
Фуксия




76
Фиолетовый




06
Синий




68
Вода




04
Зелёный




02
Чёрный



98
Розовый



97
Прозрачный



99
Радуга

Фактические цвета могут отличаться. Пожалуйста, запросите образцы, чтобы видеть реальные цвета



Толщина материала
40 µm

Структура плёнки

Кополиэстеровый термоклей

ПЭ голографическая глянцевая плёнка

Чувствительный к давлению клей

Полиэстеровая плёнка 100 µ



Удаление подложки

Холодное



Многослойная аппликация

Нет



**Рекомендации
по хранению**

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем хранить рулоны вертикально, вдали от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей



Параметры переноса

- 160 °C
- 15 секунд
- 3-4 бар (среднее давление)



Стирка изделий

Вывернутыми
наизнанку

- Стирать и растягивать через 24 часа
- t max 40 °C
- Химчистка и центрифуга нежелательны. Не отбеливать

Ввиду различного качества одежды и термопрессов мы рекомендуем тестировать материалы перед применением