

119285, Россия, Москва
Мосфильмовская ул., д. 1
тел: +7(495) 933 37 56
info@tdppl.ru
www.tdppl.ru



Технические характеристики

Тестируемые параметры	Единицы измерения	Стандарт	Полученные значения
Базовая толщина полипропилена	мкр	ISO534	120±5
Толщина полипропилена с покрытием и клеем	мкр	ISO534	170±5
Толщина с подложкой	мкр	ISO534	188±5
Вес пленки с подложкой	гр/кв.м.		129
Белизна		ISO11476	90±10
Блеск (60°)	%	ISO2813	4±10%
Непрозрачность	%	ISO2471	90
Стабильность размеров	мм	DIN 38464	≤1.0
Прочность на растяжение - MD	Н/50мм	DIN53354	≥300
Прочность на растяжение - CD	Н/50мм	DIN53354	≥500
Прочность на раздир - MD	Н	DIN53356	≥70
Прочность на раздир - CD	Н	DIN53356	≥110
Температура применения	°C		-20~+ 70
Рекомендуемая температура при печати в помещении	°C		23±2; 50±5%RH
Температура чернил	°C		18~28
Температура преднагрева	°C		30
Срок хранения	при 20-25 °C/50-55 % RH		1 год
Срок эксплуатации без печати	Интерьер, при 20-25 °C/50-55 % RH		1 год
Рекомендованные чернила	Водные, пигментные		
Размеры рулона	0.61/0.91/1.07/1.27/1.37/1.52 x 30/50m (24"/36"/42"/50"/54"/60")		