



PP Film for Solvent

Самоклеящаяся полипропиленовая пленка для сольвентной печати

Описание :

Основной материал: Полипропилен

Ширины: 0.91/1.07/1.27/1.52м

Особенности :

1. Идеальная цветопередача со стабильным впитыванием чернил. PP с клеем, легко наклеивается.
2. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, высокая прочность на разрыв, подходит для внутренней и наружной рекламы.

Применение :

1. Подходит для внутренней и наружной рекламы, выставок, спортивных и предвыборных мероприятий.
2. Продукт предназначен для цифровой печати с использованием растворителей, сольвентных чернил и УФ-излучения.

Технические характеристики :

Условия тестирования: температура в помещении 23 ± 2 °C, относительная влажность $50 \pm 5\%$.

Тест	Единица измерения	Метод тестирования	Показатель
Вес	g/m ²	GB/T4669	120±20
Прочность на разрыв при MD	N/5cm	GB/T1040	≥100
Прочность на разрыв при CD	N/5cm	GB/T1040	≥150
Белизна		GB/T1040	60±10
Температура Эксплуатации	°C		-20~+70

- All technical data is subject to change without prior notice.



Условия хранения :

Все продукты NAR необходимо хранить в оригинальной упаковке и с оригинальными защитными материалами, желательно герметично и вертикально, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла. Чтобы избежать потери качества, продукцию также следует хранить в подходящих условиях, то есть при температуре $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $50 \pm 15\%$.

В этих условиях продукция может храниться до одного года.

Производственные и монтажные рекомендации :

Производственная среда: Температура $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, относительная влажность $50\% \pm 10\%$, чистая, беспыльная среда без взвешенных веществ; Пожалуйста, переместите материалы в среду для печати за 24 часа до печати. Тест печати перед использованием, температура печатной краски $18^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$, температура предварительного нагрева оборудования 30°C .

Среда нанесения: температура от 18°C до 28°C , относительная влажность $50 \pm 15\%$.

Срок службы один год: хранить в подходящих условиях, предпочтительно использовать в течение 6 месяцев.